

BETON FINE

Den finere overflade



Se instruktionsfilm:
Scan QR-koden eller gå ind på
www.conteco.dk

Produktbeskrivelse:

Conteco Beton Fine er en del af Conteco-systemet, der lader dig skabe urbane fornemmelser med beton i din bolig. Beton Fine giver en finere og mere blød overflade.

Beton Fine anvendes som en del af et samlet system med Beton Basic og/eller Medium. Ved etablering i vådrum skal hele systemet anvendes for optimal styrke. Beton Fine skal tilsættes Mix & Primer og Beton Color naturpigment før anvendelse.

Produktets samlede tykkelse ved 2-3 lag er ca. 1,5 mm.

Anvendelsesområde:

Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader*, f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at sikre den korrekte vedhæftning.

Produktegenskaber:

Blandingsforhold (i vægt): 2:1 Beton Fine / Mix & Primer.

Tørretid pr. lag: 45-60 min. ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed).

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C.

Brugstid efter blanding (ved 21 °C): 1,5 time (kan dog forlænges ved omrøring).

Typisk forbrug: 350g/m²

Blanding:

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg www.conteco.dk for yderligere information.

Beton Fine omrystes for at pulveret "luftes," og Beton Color naturpigment tilsættes i en mængde, svarende til den nuance der ønskes (se evt. produktblad for Beton Color Pigment for vejledende gram pr. kilo).

Blandingen omrøres grundigt med en blandepropel, således at farvepigmentet blandes godt med betonpulveret.

Beton Mix & Primer hældes i en spand, hvorefter Beton Fine med pigment tilsættes under omrøring indtil ønsket konsistens er opnået og alle klumper er væk. Blandingsforholdet er 2 dele beton til 1 del væske. Efter omrøring skal blandingen hvile i 10 min, hvorefter den er klar til påføring.

Udførelse:

Inden påføring bør underlaget have en jævn overflade, da Conteco påføres i tynde lag og ujævnheder vil kunne syne igennem. Ved påføring på klinker eller fliser bør underlaget ligeledes fuldspartles før påføring af Conteco, for at opnå det klassiske, jævne betonlook. Ved påføring på støbt beton eller andet absorberende underlag, anbefales det at underlaget grundes før påføring, for at mindske absorptions.

Det første lag påføres i et tyndt lag, ca. 0,5 mm. med det ønskede værktøj, f.eks. spartel, rulle eller pensel.

For et "flammet" look anvendes et glittebræt i stål, hvorimod anvendelse af en gummispartel vil give et mere ensartet udtryk. Et glittebræt i plast kan skabe en mellemting mellem disse. Bemærk, at mængden af vand der tilføres under påføring, vil skabe spil i overfladen. Ønskes meget farvespil, tilføres ekstra vand, hvorimod farvespil mindskes ved minimum brug af vand under påføring.

Mellem lagene slibes overfladen let med sandpapir korn 150 for, at opnå en mere jævn overflade. Dette gøres før det første lag er helt tørt, da almindeligt sandpapir ikke kan anvendes på hærdet Conteco.

Inden næste lag påføres, fugtes overfladen med vand i en forstøverflaske, for at sikre optimal vedhæftning. Yderligere lag påføres på samme måde som det første, indtil det ønskede look er opnået.

Når resultatet er som ønsket og tørt (anbefalet tørretid min. 12 timer ved normal luftfugtighed) behandles overfladen med Conteco Color Sustainer, der rulles på overfladen i et tyndt lag med en korthåret lakrulle. Alternativt kan produktet masseres ind i overfladen med en microfiberklud. I udsatte områder anvendes Conteco Beton Sealer som det afsluttende lag. Conteco Beton Sealer bør altid anvendes på gulve, bordplader og i vådrum.

Emballage:

Indhold: Pulver

Nettoindhold: 1 kg / 5 kg / 20 kg

Varenr.: 30001, 30005, 30020.

Side 2 af 3

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tæt lukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod frost.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Personlige værnemidler:



Yderligere information:

For yderligere information henviser vi til vores FAQ og produktguide på www.conteco.dk/FAQ/.



Advarsel