

# BETON COLOR

Naturpigment til indfarvning af beton



Se instruktionsfilm:  
Scan QR-koden eller gå ind på  
[www.conteco.dk](http://www.conteco.dk)

## Produktbeskrivelse:

Beton Color anvendes til indfarvning af Beton Basic/Medium/Fine, og er udvundet af 100% naturprodukter.

## Anvendelsesområde:

Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader\*, f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

\*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at sikre den korrekte vedhæftning.

## Produktegenskaber:

Blandes med Conteco Beton for en indfarvet betonløsning.

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C

Brugstid efter blanding (ved 21 °C): 1,5 time (kan dog forlænges ved omrøring)

Det anbefales altid, at der udføres en mindre farveprøve inden opstart.

## Blanding:

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg [www.conteco.dk](http://www.conteco.dk) for yderligere information.

Beton Basic/Medium/Fine omrystes for at pulveret "luftes," og Beton Color Pigment tilsættes i en mængde, svarende til den nuance der ønskes, dog max. 50 g. pr. kg.

Gram pr. kg. for vejledende nuancer:

Concrete Light = 1 gram  
Concrete Medium = 2 gram  
Concrete Intense = 3 gram  
Charcoal Light = 10 gram  
Charcoal Medium = 15 gram  
Charcoal Intense = 20 gram

For Conteco i vejledende farver (Peach, Dusty Rose, Lemon Tea, New Pine, Icy Waters, Olive Tree & Desert Sand) er blandingsforholdet 5 gram pigment pr. kg. betonpulver. Ønskes en kraftigere farve, kan yderligere pigment tilsættes.

Blandingen omrøres grundigt med en blandepropel, således at farvepigmentet blandes godt med betonpulveret. Produktet er færdigblandet, når betonpulveret er ensfarvet.

### Emballage:

Indhold: Pulver

Farve: ; gf [j]l ] " ; ^ Yj [gYd" 'H] Y[ ` " ' < mklq' J gk] " 'D] e gf 'L] Y" 'F ] o 'Háf ] " 'A'q' O Yl] jk" 'Gdn] ' Lj]] " ' < ] k] j] ' KYf \ &

F ] llgf \ ` gđ 2\* - \_ " ' - ( \_ " ) ( ( \_ " \* - ( \_ " ) ( ( ( \_

Varenr.: 800025, 800050, 800250, 801000

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tæt lukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod frost. Opbevares utilgængeligt for børn.

### Personlige værnemidler:



### Yderligere information:

For yderligere information henviser vi til vores FAQ på [www.conteco.dk/FAQ](http://www.conteco.dk/FAQ).