

BETON SEALER SHINE

Den beskyttende overflade



Se instruktionsfilm:
Scan QR-koden eller gå ind på
www.conteco.dk

Produktbeskrivelse:

Beton Sealer benyttes til beskyttelse af betonoverfladen. Beton Sealer giver en rengøringsvenlig, smudsafvisende og multiresistent overflade. Skal anvendes ved etablering i vådrum. Beton Sealer Shine giver en glansfuld, halvblank overflade.

Anvendelsesområde:

Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader*, f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at sikre den korrekte vedhæftning.

Produktegenskaber:

Tørretid 1. lag: 1-1½ time ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed).

Tørretid 2. lag: 1-2 timer ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed).

Fuld hærdetid: 7 dage.

Brugstid efter blanding med Cross-linker (ved 21 °C): Max 2 timer.

Anvendelsestemperatur: Minimum 15 °C.

Typisk forbrug: Min. 200ml/m²

Beton Sealer og Cross-linker tåler ikke frost.

Blanding:

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg www.conteco.dk for yderligere information.

Beton Sealer må aldrig påføres en våd/fugtig beton.

Beton Sealer omrystes, hvorefter 2. stk. Beton Cross-linker blandes i (5 dele Beton Sealer til 1 del Cross-linker). Herefter omrystes flasken grundigt. Blandingen skal hvile i 10 min., hvorefter produktet er klar til brug.

Udførelse:

Beton Sealer hældes i en spand gennem en si og påføres oven på Color Sustainer med rulle. Det er vigtigt, at der konstant er rigeligt produkt på rullen for at forsegle overfladen korrekt. Vi anbefaler altid, at Conteco Beton Sealer påføres nedefra på lodrette flader og at der rulles på kryds og tværs. Der skal altid påføres 200 ml/m² i min. 2 lag.

OBS! 2. lag kan påføres når den mælkehvide farve er forsvundet, og overfladen er tør.

Emballage:

Indhold: Flydende væske
Nettoindhold: 1080 ml, 6 liter

Varenr.: 70001, 70006

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tæt lukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod frost. Opbevares utilgængeligt for børn.

Personlige værnemidler:



Yderligere information:

For yderligere information henviser vi til vores FAQ og produktguide på www.conteco.dk/FAQ/.



Advarsel